

ГРУНТОВКА ГФ-021 РАСКРАС

ОПИСАНИЕ	Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей под покрытия различными эмалями (кроме нитроцеллюлозных) и масляными красками.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Металлические конструкции, гаражи, оконные решетки, ворота, ограждения, трубы.
СВОЙСТВА	Покрытие грунтовки обеспечивает хорошую адгезионную прочность, дополнительную защиту от коррозии и влагостойкость системы лакокрасочного покрытия, выдерживает изменение температуры от - 45 до +60°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет покрытия	Серый, красно-коричневый
Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	45
Степень разбавления вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246, %, не более	20
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60
Степень перетира, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре - (20±2)°C, ч, не более - (105±5)°C, мин, не более	8 35
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе, см, не менее	50
Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее	0,15
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость покрытия при температуре (20±2)°C к статическому воздействию, ч, не менее - 3%-ного раствора NaCl - воды	24 24

- индустриального масла	48
-------------------------	----

**ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений.
 Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли.

**ПОДГОТОВКА
ГРУНТОВКИ**

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С ксилолом, сольвентом или их смесью с уайт-спиритом 1:1.

**УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ**

Температура воздуха от 15 до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°С. Не окрашивать во время осадков.

**СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ**

Кисть, валик, краскораспылитель.

**ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ, ч**

До степени 3 при (20±2)°С – не более 8 ч
 (105±5)°С – не более 35 мин.

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Рекомендуемое количество слоев 1 - 2.
 Рекомендуется провести пробное нанесение грунтовки для контроля качества очистки поверхности, совместимости материалов и адгезии.

**ТОЛЩИНА
ОДНОСЛОЙНОГО
ПОКРЫТИЯ**

15-20 мкм.

РАСХОД

60-100 г/м².

**ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТОВ**


Ксилол, сольвент.

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТ
И**

Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунтовок

Телефоны: **(473) 228-40-30**



ООО «КВАДРО-СТРОЙ»
Общество с ограниченной ответственностью
«КВАДРО-СТРОЙ»
394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2
ИНН 3662283204 КПП 366201001
Телефоны: **(473) 228-40-30**
e-mail: 2289002@mail.ru
Директор Дудина Елена Анатольевна

приведены в Паспорте безопасности вещества.

**ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре до 30°C.

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

; Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.17.008.Е.000058.06.11
Декларация о соответствии
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).